

| 특 성 및 용 도 |

GRADE	특 성	용 도
GP 125	일반용	완구, 의료장비, 주방기구, CD 케이스

| 제 품 물 성 표 |

시험항목/단위	시험 규격 (ASTM)	시험 조건	GPPS
			GP 125 일반용
인장강도 [kg/cm ² (psi)]	D638	GPPS 5mm/min HIPS 50mm/min	460 (6,532)
신율 [%]	D638	GPPS 5mm/min, HIPS 50mm/min	2.0
굴곡강도 [kg/cm ² (psi)]	D790	23℃	580 (8,236)
굴곡 탄성율 [kg/cm ² (psi)]	D790	23℃	29,200 (414,640)
Rockwell경도	D785	GPPS M scale, HIPS L scale	74
Izod 충격강도[kg·cm/cm(ft·lb/in)]	D256	3.2mm Notched, 23℃(73°F)	1.5 (0.28)
열변형온도 [℃(°F)]	D648	18.6kgf/cm ² (264psi) Unannealed	83 (181)
Vicat연화점 [℃(°F)]	D1525		99 (210)
용융지수 [g/10min]	D1238	200℃, 5kg	9.0
성형수축율 [%]	D955		0.3~0.6
비중	D792		1.04
흡수율 [%]	D570	24hr, Immersion in water	0.03
난연도	UL*	1/16"(1.6mm)	HB

(* UL File No, E65424(CSA File No, LS66457)

(주1) 상기 물성치는 자연색 시편인 경우의 대표치이며 규격치는 아닙니다.

(주2) 착색품인 경우의 물성치는 색에 따라 상기 수치와 다소 차이가 있습니다.

(주3) 수치는 사출성형시편의 실온 23℃, 상대습도 50%에서의 측정치입니다.