

HAC 8240B

| 특 성 및 용 도 |

GRADE		특 성	용 도
ABS/PC Alloy	HAC8240B	중공성형용	자동차 범퍼, Spoiler, 기타 Blow성형품

| 제품 물성표 |

시험항목 / 단위	시험규격 (ASTM)	시험조건	HAC Series
			8240B 중공성형
인장강도 [kg/cm ² (psi)]	D638	23℃	450 (6,400)
굴곡강도 [kg/cm ² (psi)]	D790	23℃	610 (8,670)
굴곡탄성율 [kg/cm ² (psi)]	D790	23℃	17,500 (248,780)
Rockwell 경도	D785	R scale	105
신율 [%]	D638		100
IZOD 충격강도 [kg · cm/cm (ft · lb/in)]	D256	3.2mm, Notched 23℃ (73°F)	68 (13.0)
		6.4mm, Notched 23℃ (73°F)	55 (10.0)
용융지수 [g/10min]	D1238	200℃, 21.6kg	-
		230℃, 21.6kg	25
열변형온도 [℃ (°F)]	D648	18.6kg/cm ² (264psi) Unannealed	100 (212)
VICAT 연화점 [℃ (°F)]	D1525		116 (241)
비중	D792	23℃	1.12
성형수출율 [%]	D955		0.4 - 0.6
난연도	UL*	1/16"(1.6mm)	HB

(* UL File No. E65424(CSA File No. LS66457)

(주1) 상기 물성치는 자연색 시편인 경우의 대표치이며 규격치는 아닙니다.

(주2) 착색품인 경우의 물성치는 색에 따라 상기 수치와 다소 차이가 있습니다.

(주3) 수치는 사출성형시편의 실온 23℃, 상대습도 50%에서의 측정치입니다.